

CARATTERISTICHE
FEATURES



Composizione <i>Composition</i>	/	100% Acrilico 100% Acrylic
Proprietà <i>Treatment</i>		IDROREPELLENTE (EN 4920:2013 SCALA VALORI DA 0 A 5) - 5 OLEOREPELLENTE (ISO 14419:2010-SCALA VALORI DA 1 A 8) - 7 OIL REPELLENT (ISO 14419 VALUE SCALE FROM 1 TO 8) - 7 WATER REPELLENT (EN 4920:2013 VALUE SCALE FROM 1 TO 5) - 5
Altezza <i>Width</i>	CM	320
Peso <i>Weight</i>	GR/M ²	190 ± 5%
Martindale	ISO 12947-1	30.000 GIRI/CYCLES
Resistenza al Pilling <i>Pilling resistance</i>	ISO 12945-2	4/5
Resistenza ai raggi UV <i>Resistance to UV ray</i>	AS/NZS 4399/1996	50
Resistenza delle cuciture <i>Sewing resistance</i>	ISO 13936-2	3.60mm ordito/ <i>longitudinal</i> 3.4mm trama/ <i>diagonal</i>
Solidità del colore alla luce <i>Color fastness to light</i>	ISO 105- B02	5/6
Solidità del colore al lavaggio <i>Color fastness to washing</i>	ISO 105 C06	5
Solidità del colore allo sfregamento <i>Color fastness to rubbing</i>	ISO 105 X12	5 a secco/ <i>dry</i> 4/5 a umido/ <i>wet</i>
Variazione dimensionale al lavaggio <i>Shrinkage</i>	ISO 5077:2008	2.5 ordito/ <i>longitudinal</i> 0 trama/ <i>diagonal</i>

INDICAZIONI DI LAVAGGIO
CARE INSTRUCTIONS



UTILIZZI CONSIGLIATI
RECOMMENDED USES



La superficie di questo articolo può subire un trasferimento di colore a causa di alcuni coloranti utilizzati per abbigliamento e accessori (ad esempio jeans). Questo fenomeno viene amplificato con alti tassi di umidità o alte temperature. L'azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di migrazione di colore. I dati riportati nella scheda tecnica sono indicativi e in buona fede, ci riserviamo di modificarli in qualsiasi momento al fine di migliorare i nostri prodotti. L'impiego del prodotto va valutato in base all'utilizzo finale, non saremo responsabili per usi impropri. Il colore può subire delle leggere variazioni in base alle diverse partite.

This article's surface could have a color transfer due to some dyes utilized for clothing and accessories (for example jeans). This phenomenon increases with the humidity and the high temperature. Our company assumes no responsibility for the transfer of colors caused. The over mentioned data correspond to average values communicated in good faith, we reserve the right to ratify it in any moment, as to improve our products. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly use. Slight colors differences among several lots are admitted.